



# COVERAX-M-CHEMIE GmbH

## Chemisch - technische Spezialprodukte

### INFORMACJA O PRODUKCIE

#### ANTIPAROLI 2K RAL

#### permanentny system anty-graffiti (2-składnikowy)

Art. nr 595

#### WŁAŚCIWOŚCI

**ANTIPAROLI 2K RAL** to dwuskładnikowa warstwa służąca profilaktyce anty-graffiti.

**ANTIPAROLI 2K RAL** przepuszcza parę wodną, zapobiega procesom karbonizacji, gdyż odrzuca CO<sub>2</sub>. System jest dostępny we wszystkich kolorach RAL.

**ANTIPAROLI 2K RAL**, oprócz permanentnej ochrony przed graffiti, spełnia również warunki systemu ochrony powierzchni OS-B wg ZTV-SIB 90 przy odpowiedniej strukturze warstw.

#### ZASTOSOWANIE:

**ANTIPAROLI 2K RAL** stosuje się jako permanentny preparat chroniący przed graffiti na podłożach nośnych (wstępnie przygotowanych), gdzie oprócz ochrony powierzchni i ochrony anty-graffiti, należy również zagwarantować możliwość szybkiego, wielokrotnego czyszczenia bez konieczności nakładania później kolejnej warstwy. Mimo wysokiego poziomu odrzucania graffiti zalecamy naniesienie preparatu typu „Finish” do szybkiego czyszczenia w formie **ANTIPAROLI** temporär na warstwę permanentną. Bardzo skutecznie przyspieszy to proces czyszczenia.

**ANTIPAROLI 2K RAL** nadaje się – po zastosowaniu odpowiedniego gruntu (patrz przegląd systemów) – również jako warstwa ochronna na metal, szkło, ceramikę oraz stare powłoki i systemy tynków.

#### PRZYGOTOWANIE

Podłoże musi być mineralne, suche, czyste, nośne, pozbawione luźnych zabrudzeń, oleju, smoły i innych odczepiających się materiałów. Podłoża bardzo chłonne należy potraktować preparatem **ANTIPAROLI WM**. Podłoża niechłonne należy potraktować najpierw preparatem **ANTIPAROLI 2K Grund**. **ANTIPAROLI 2K RAL** nanieść wałkiem odpornym na rozpuszczalniki (zalecane) lub przy pomocy odpowiedniej techniki natryskowej (air less, niskociśnieniowa, wysokociśnieniowa). Wszystkie graffiti usunąć najpierw preparatem do usuwania graffiti HMF lub pastą **WENDRO**. Należy zwracać uwagę na równomierne rozłożenie preparatu. Nie przygotowywać preparatu na bezpośrednim nasłonecznieniu lub na powierzchniach nagrzanym. Naniesienie warstw za grubo lub nierówno, szczególnie w przypadku ciemnych podłoży, prowadzi do

pojawienia się plam przy wysychaniu. Prosimy o zwrócenie uwagi na strukturę warstw zgodnie z naszą tabelą systemową.

Nasze wskazówki techniczne dotyczące zastosowania produktu opierają się na szczegółowych badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach w praktyce. Ze względu na różnorodność warunków stosowania produktu udzielone rady i zalecenia są jednak niewiążące.

---

D-71155 Altdorf • Weilemer Weg 20 • Industriegebiet Benz • Telefon (07031) 741009-0 • Telefax (07031) 741009-19

### **DANE TECHNICZNE:**

<u>Stosunek mieszanki:</u>	2:1 wymieszać z utwardzaczem (jest dostarczany z preparatem)
<u>Warunki przygotowania:</u>	podłoże musi być suche i czyste (patrz powyżej)
<u>Temperatura przygotowania:</u>	Temperatura produktu musi kształtować się na poziomie 3°C powyżej punktu rosy. Obiekt i otoczenie powinny mieć min. 8°C
<u>Schnięcie:</u>	po ok. 2 godzinach system można ponownie opracowywać tym samym systemem lub systemem anty-graffiti ANTIPAROLI. Odporność na graffiti – po 7 dniach
<u>Gęstość warstwy sucha:</u>	min. 40μ przy ok. 110g/m <sup>2</sup>
<u>Zużycie:</u>	zależnie od podłoża ok. 125-200g/m <sup>2</sup>
<u>Czyszczenie narzędzi:</u>	jeśli to możliwe, stosować narzędzia jednorazowe. W innym wypadku natychmiast po użyciu czyścić preparatem <b>COVIL 35</b> .
<u>Przechowywanie:</u>	w nie otwieranym opakowaniu min. 12 miesięcy. Składniki utwardzające 6 miesięcy